



Super Glue

1- SCOPE OF USE

Pattex Super Glue for instant repairs in household, model constructions, workshop and cars: strong and fast bonding of many materials such as rubbers, metals, woods, ceramics, leather, fabrics, paper, porcelain, plastics (e.g., PVC, ABS, polystyrene), cork and cardboard. Not suitable for bonding polypropylene, polyethylene, expanded polystyrene, Teflon®, synthetic fabric, rear-view mirrors. Not gap filling proprieties.

2- SUPPORT

The surfaces to be bonded must be clean, dry and free from any grease or dust.

3- APPLICATION

Apply minimum quantity of Pattex Super Glue to one of the surfaces to be bonded. Bring parts together immediately and hold by hand pressure until fixed, usually 5 to 60 seconds. Leave undisturbed for 5 minutes or overnight for full bond strength. Ensure Pattex Super Glue has no contact with skin. Avoid spillage and protect clothing and work surfaces.

4- CLEANING

Adhesive residues can be removed with acetone

5- CHARACTERISTICS

- Instant bonding strength
- High fluid runs even into tiny gaps
- Efficient for many materials
- Shock resistant formula
- Extra strong permanent bond
- Porous or non-porous surfaces



6- TECHNICAL DATA

Raw material: Ethyl cyanoacrylate

Initial tack: 10-20 N/mm²

Density: Approx. 1.05 g/cm³ (+20°C)

Viscosity: 25-100 mPa.s

7- ATTENTION

Xi = Irritant

Irritating to eyes, respiratory system and skin. Keep out of reach of children. Do not breathe vapors. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek medical advice.

8- STORAGE

This product should be stored in its original packaging in a cool, dry place, protected from frost, sparks and flame. Do not drill before use. Close packaging after use. Keep away from children.

9- PACKAGING

Format	PCB	IDH	Shelflife
Individual	120	1485231	18 months
Blister tube 3g			
Multicard tube	120	1585343	18 months
3g			
Bottle 5g	150	1485228	21 months
Bottle 20g	72	1485229	21 months



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. ® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.



Super Glue

1- UTILISATION

Pattex Super Glue pour des réparations instantanées domestiques ou professionnelles : maquettisme, ateliers ou automobile. Collage fort et immédiat de nombreux matériaux comme le caoutchouc, métal, bois, céramique, cuir, tissus, papier, porcelaine, plastique (PVC, ABS, polystyrène), liège et carton. Ne convient pas pour le collage de polypropylène, polyéthylène, polystyrène expansé, Téflon®, tissu synthétique, rétroviseurs. Pas de pouvoir de pontage des fissures.

2- SUPPORT

Les matériaux à coller doivent être propres, secs et exempts de graisses.

3- APPLICATION

Appliquer une quantité minimale de Pattex Super Glue sur l'une des surfaces à coller. Joindre immédiatement et maintenir une pression 5-60 secondes jusqu'à fixation. Laisser reposer pendant 5 minutes ou toute la nuit pour une meilleure adhérence. Eviter tout contact avec la peau. Eviter de renverser et protéger les vêtements et surfaces environnantes.

4- NETTOYAGE

L'adhésif en trop peut être retiré avec de l'acétone.

5- AVANTAGES PRODUIT:

- Colle fort instantanément
- Efficace sur de nombreux supports
- Formule résistante aux chocs
- Fixation extra forte et durable
- Surfaces poreuses et non poreuses
- Très fluide, s'infiltre même dans les petites cavités



6- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique : Ethyle cyanoacrylate
Force finale : 10 - 20 N/mm²
Densité : Approx. 1.05 g/cm³ (+20°C)
Viscosité : 25-100 mPa.s

7- ATTENTION

Xi = Irritant

Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

8- STOCKAGE

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine dans un lieu sec et frais, à l'abri du gel, des étincelles et des flammes. Ne pas percer avant utilisation. Refermer l'emballage après utilisation. Tenir à l'écart des enfants.

9- CONDITIONNEMENT

Format	PCB	IDH	Durée d'utilisation
Blister Individuel tube 3g	120	1485231	18 mois
Tube 3g en multicarte	120	1585343	18 mois
Flacon 5g	150	1485228	21 mois
Flacon 20g	72	1485229	21 mois



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. ® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.



Henkel AG & Co. KGaA - 40191 Düsseldorf, Germany
 Henkel Alki Distribution Residence Les Jardins du Lac, 1053, Tunis, Tunisie
 Henkel Jabel Ali FZCO, B.P 341044, Dubai, UAE

صمغ متاز

1 - مجال الإستعمال

باتكس صمغ متاز لإصلاحات فورية سواء كانت منزلية أو اصطناعية : تصميم النماذج ، في الورشات ، في ميدان السيارات، لصق سريع و قوي على معظم المواد كالمطاط ، المعادن ، الخشب ، السيراميك ، الجلد ، القماش ، الورق ، الخزف ، البلاستيك على سبيل المثال (بي في سي ، ا بي اس، بوليستيرين)، الفلين و الكرتون. غير ملائم للصق البولي بروبيلين والبولي اثيلين والبولي ستيرين ، تغلون ، أقمشة صناعية ، مرايا. غير ملائم لملء الفجوات

2 - السطح

يجب أن يكون السطح المراد لصقه نظيف وخالي من الدهون والغبار

3 - تطبيق

تطبق طبقة رقيقة بفرشاة على سطح واحد، للوح الثقيل يطبق الغراء على السطحين. وصل الطرفين خلال وقت الإستعمال و يطبق ضغط من 2 إلى 5 كغ/صم² أثناء المدة المناسبة. ثم تطبيق تقنية تثبيت الزوايا الساخنة أو الباردة بالأدوات و الآلات المناسبة.

4 - التنظيف

يتم تنظيف الغراء الزائد بالأسيتون

5 - خصائص المنتج

- لصق شديد فوراً
- جد سائل، يتغلغل في الفجوات الصغيرة
- للصق العديد من المواد
- مقاوم للإصابات
- قوة لصق جد عالية و دائمة
- للأسطح المسامية والغير مسامية

6 - المواصفات التقنية

المكونات: ايثيل سيانو أكريلات
شدة اللصق الأولية: 10-20 ن/مم²
الكثافة: حوالي 05.1 غ/صم³ (م20°)
اللزوجة: 25-100 ميلي باسكال . ثانية

7 - حذاري

مثير = XI

مثير للعينين ، الجهاز التنفسي و الجلد. يترك بعيدا عن الأطفال. لا تتنفس الأبخرة. تجنب الإتصال مع العيون و الجلد. في حالة الإتصال مع العيون ، اشطف جيدا باملاء واستشر طبيب

8 - التخزين

يخزن في غلافه الأصلي في مكان جاف و بارد بعيدا عن الجليد، اللهب، الشرر. يثقب الأنبوب أو العلبة قبل الإستعمال يغلق جيدا بعد الإستعمال. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. يحفظ في غلافه الأصلي

9 - مجموعة المنتجات

مدة الصلاحية	IDH	PCB	التعبئة
18 شهر	1485231	120	بليستير فردي 3غ
18 شهر	1585343	120	مولتي باك أنبوب 3غ
21 شهر	1485228	150	في قارورة 5غ عرض علبة
21 شهر	1485229	72	في قارورة 20غ عرض علبة



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. * designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.



Henkel AG & Co. KGaA - 40191 Düsseldorf, Germany
Henkel Alki Distribution Residence Les Jardins du Lac, 1053, Tunis, Tunisie
Henkel Jabel Ali FZCO, B.P 341044, Dubai, UAE